

TRANSFLUIDO D III



Características

El TRANSFLUIDO D III es un aceite formulado con aditivos que imparten excepcionales características anti-fricción, permitiendo que la transmisión cambie de velocidad suavemente. Tiene elevada resistencia a la oxidación, alta protección contra corrosión, la herrumbre y el desgaste, excelente comportamiento a bajas temperaturas y buena capacidad antiespumante. Especialmente diseñado para la lubricación de las transmisiones automáticas controladas electrónicamente. Satisface las exigencias de la especificación DEXRON®-III* de GENERAL MOTORS, puede ser utilizado en transmisiones que requieran fluidos DEXRON IIE, DEXRON II y DEXRON. Así mismo cubre los requerimientos de la especificación MERCON®* de FORD. También cumple con los requerimientos de la especificación C-4 de la División de Transmisiones ALLISON, Caterpillar TO-2 y de los principales fabricantes de bombas hidráulicas que exigen fluidos anti-desgaste.

*DEXRON y MERCON son marcas registradas de General Motors Corporation y Ford Motor Company, respectivamente.

Usos:

Recomendado para el uso en transmisiones automáticas de GENERAL MOTORS, FORD (excepto aquellas que requieran fluido FORD tipo F) y todas las marcas de vehículos que requieran DEXRON III. También puede ser utilizado en transmisiones de potencia, convertidores de torsión, transmisiones hidrostáticas, compresores de aire, bombas hidráulicas y cualquier tipo de equipo para el cual se recomiende un fluido para transmisiones automáticas.

Beneficios:

Puede utilizarse tanto en transmisiones de tecnología GM como Ford, provee alta protección anti-desgaste y de oxidación, excelente disipador de calor, y facilidad en los cambios.

Cifras Típicas

Propiedades Físico-Químicas	Método ASTM	Unidades	
Viscosidad @ 40 °C	D445	mm ² /s (cSt)	40.15
Viscosidad @ 100 °C	D445	mm ² /s (cSt)	8.400
Índice de Viscosidad	D2270		192
Viscosidad Brookfield @ - 40 °C	D2983	cP	17.500
Punto de Fluidez	D6749	°C	-42
Punto de inflamación	D92	°C	212
Densidad @ 15.6 °C	D4052	Kg/m ³	854.45
Color, visual			Rojo
Corrosion a la lamina de cobre	D130	Adimensional	1b
Transmisiones Allison			C-4

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

Presentación: Cajas de 12 x 0.946 lt; Balde 18.9 lt; Tambores de 208 lt Granel

Última revisión: Junio 2026